



SCHÖNOX® PARKETT 250

Zeer emissie-arme, schuif-elastische, watervrije speciale lijm voor parket.

geschikt voor het verlijmen van tweelagig of drielagig lamelparket volgens EN 13 489 op geschikte ondergronden binnen.



Producteigenschappen

- met testrapport
- Door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt.) emissiegetest bouwproduct. Toelatings-nr.: Z-155.10-498
- EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
- voldoet aan de eisen volgens EN 14 293
- gronderen niet noodzakelijk
- extreem makkelijk te verwerken
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- watervrij, geen houtuitzetting
- makkelijk verwijderen van lijmresten
- goede rilstand
- schuifelastische lijmrillen
- geschikt op vloerverwarming
- neutrale geur
- één-componentig
- gebruiksklaar
- geen afluchttijd
- lange inlegtijd

Toepassingsgebied

SCHÖNOX PARKETT 250 is geschikt voor het verlijmen van:

- meerlagig twee- of drielagig parket op zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, vlak, vormstabiel en droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen.
- Oude lijmresten en onvoldoende vaste egaliseerlagen volledig mechanisch verwijderen.
- De voorwaarden volgens DIN 18 356 "Parkettarbeiten" zijn van toepassing.
- Een directe verlijming op gietasfaltvloeren is niet mogelijk. Wij adviseren hiervoor SCHÖNOX PARKETT 600.

- Voor parketelementen > 800 mm lengte is een vlakheidtolerantie volgens DIN 18 202 van ≤ 2 mm/m noodzakelijk.
- Vaste vlakke lijmondergronden met doelgerichte, aangepaste zuigkracht worden middels SCHÖNOX ZM, SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 50, SCHÖNOX HS 10F of SCHÖNOX ZM RAPID verkregen.
- #1# en #2# zijn eveneens geschikt voor de opname van parket. S.v.p. op goede droging van het egaliseermiddel letten.
- Op minerale ondergronden kan SCHÖNOX VD FIX vóór begin van de werkzaamheden toegepast worden om reststof te binden (droogtijd ≥ 60 minuten).
- Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.
- Let op technische productinformatie van de fabrikant voor parketspecifieke eisen aan de ondergrond.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gebruiksaanwijzing

Parket leggen:

- SCHÖNOX PARKETT 250 is gebruiksklaar.
- Parket, dat met SCHÖNOX PARKETT 250 wordt verlijmd, dient geklimatiseerd te zijn en moet een houtvochtigheid van $9\% \pm 2\%$ (systeemparket $8\% \pm 2\%$) hebben.
- Voor het verlijmen van parket moeten optimale klimatische eisen aan de omgeving worden gesteld -temperatuur > 18 °C, luchtvochtigheid < 65 %. Hier geldt: klimatische eisen aan het verlijmen = klimatische eisen aan het gebruik. Bij een houtvochtigheid van ca. 8% is een omgevingstemperatuur van 22 °C en een luchtvochtigheid van ca. 50% noodzakelijk. Dit voldoet aan de

Technische gegevens

- Basis: SMP
- Kleur: bruin
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,65 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Verwerkingstemperatuur: niet onder + 18 °C, niet boven 65 % rel. luchtvochtigheid
- Materiaalverbruik: veranding TKB B6, B10: ca. 850 g/m²
veranding TKB B11, B15: ca. 1050 - 1250 g/m²
- Afluchttijd: geen
- Velvorming: na ca. 30 - 45 minuten
- Inlegtijd: ca. 30 - 40 min.
- Afbindtijd: ca. 24 uur
- Verdere verwerking van het hout: na 24 tot 48 uur¹

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn onderhevig aan wisselende omgevings-temperaturen en onderscheiden zich naar zuigkracht van ondergrond en gereedschap.

¹Bij aangepaste verhouding tussen de houtvochtigheid en de met het object samenhangende luchtvochtigheid mogelijk

SCHÖNOX® PARKETT 250

fysische wetten van hout en is optimaal voor parketvloeren.

- De lijm met een lijmkam gelijkmatig op ondergrond aanbrengen. Plasvorming vermijden. (Lijmophoppingen voorkomen)
- Alleen zoveel lijm opbrengen als binnen ca. 30 - 40 minuten met parket kan worden belegd.
- Het parket d.m.v. een licht schuivende beweging in het lijmbed leggen, goed aankloppen en belasten of vastspijkeren. Let op voldoende bedekking van de parketruzijde. Bij onvoldoende bevochtiging een iets grotere vertanding kiezen.
- De afstand van het parket tot de wand (afhankelijk van het soort parket en oppervlakte) dient minstens 1 tot 2 cm te zijn.
- Schuren en lakken eerst na volledig droging van de lijm.

Verpakking

- 16,0 kg kunststofemmer

Opslag

- SCHÖNOX PARKETT 250 koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 9 maanden houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.
- Eventueel velvorming verwijderen en niet doorroeren.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm

GISCODE

- RS 10 - methoxysilan houdend materiaal

EPD - Eigendeclaratie

Hiermede bevestigt Sika Deutschland GmbH dat het product aan de criteria van de milieu-productdeclaratie voor reactiehars op polyurethaan- of SMP-basis, gevuld of op waterige basis, oplosmiddelvrij voldoet.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE

volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Uitgever

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programma-eigenaar

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaratienummer

EPD-FEI-20150250-IBG1-EN

Datum van afgifte

24.09.2015

Geldig tot

23.09.2020

Advies

- Bij het verlijmen van parket moet erop worden gelet, dat er tussen de parketelementen geen lijm wordt ingeschoven. Elk element moet voorzichtig in het lijmbed worden geschoven en vlak worden aangedrukt.
- Aangebroken lijm moet met kunststofolie worden afgedekt om afbinden van de lijm met luchtvochtigheid tegen te gaan. Reeds voorhanden huidvorming moet worden verwijderd.
- Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Vuil op beschermde oppervlakken direct afvegen en restsliuier met een geschikt onderhoudsmiddel (bv. SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.
- Uitgehard materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.
- Let op advies van de parketfabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.
- De productdatablad van overige systeemproducten moeten in acht worden genomen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitlevering en werking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl